



ТЕХНІЧНІ ІНСТРУКЦІЇ

30730 DEKOSTAR

ЗАСТОСУВАННЯ:

Протестована на вміст шкідливих речовин, стійка до стирання матова одношарова емульсійна фарба з дуже високою покривною здатністю для покриття поверхні стін з високим рівнем навантаження всередині приміщень.
Може використовуватися на підприємствах харчової промисловості (відповідно до діючого висновку). Стійка до дії дезинфікуючих засобів (відповідно до діючого висновку).

TÜV SÜD – Випробування на наявність складників та емісій, що мають відношення до здоров'я, регулярний моніторинг продукції та процесів, контроль вхідних матеріалів.

(www.tuv-sud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)

КОЛІР: 9110 білий

ALL-COLOR-ТОНУВАННЯ: в пастельні відтінки

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 5 л, 12.5 л

РОЗХІД: 140 мл/м² в один шар
Залежно від вбираючої здатності та рівності основи витрати можуть відрізнятися.

ПАРОПРОНИКНІСТЬ (SD-ПОКАЗНИК):
< 0,05 м (клас V1 високий) згідно EN ISO 7783-2.

ДАНІ ВІДПОВІДНО ДО DIN EN 13300:

1. Стійкість до вологого стирання: клас 1
2. Ступінь блиску: матова
3. Украївистість: клас 1 на 7 м²/л
4. Максимальна величина зерна: дрібне (< 100 мкм)
5. Густота: приблизно 1,5 г/см³

ЗАСТОСУВАННЯ:**ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА:**

Підготовка поверхні та виконання мальярних робіт повинні відповідати сучасним технічним вимогам. Всі покриття та підготовчі роботи повинні відповісти вимогам до відповідного об'єкту.

Просимо звернути увагу на актуальні інструкції Федеральної асоціації захисту кольору та матеріальних цінностей, див. вимоги щодо покриття, пункт С DIN 18363, абзац 3 «Фарбувальні та лакувальні роботи».

Подальша обробка нанесеного покриття: видалення шарів фарби шляхом шліфування, зварювання, випалювання, тощо, може спричинити виникнення небезпечного пилу або шкідливих випарів. Роботи слід проводити лише в добре провітрюваних місцях. Використовувати за необхідності відповідні засоби для захисту органів дихання (респіратори). Основа повинна бути чистою, сухою, стабільною та не містити розділяючих речовин. Нестабільні поверхні повинні перевірятися на їх несучу здатність та придатність до подальших покриттів. При необхідності зробіть пробне нанесення продукту та протестуйте поверхню на сумісність.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:

На поверхні зі звичайним рівнем поглинання можна одразу наносити фарбу (наприклад, акрилові шпаклівки). Поверхні з високим рівнем поглинання (наприклад, гіпсові шпаклівки) слід обробляти ґрунтовкою для внутрішнього використання SÜDWEST InnenGrund, а у складних випадках ґрунтовкою глибокого проникнення SÜDWEST TiefenGrund LH. Для вирівнювання поглинаючої здатності на ділянках, чутливих до падіння сонячного світла, використовуйте SÜDWEST GrundierFarbe, затоновану в колір фінішного покриття.

На поверхні, забруднені нікотином, плямами від води, кіттявою, жиром, оліями чи іншими речовинами, рекомендуюмо наносити ізоляційну фарбу SÜDWEST Isolierfarbe W чи SÜDWEST Isolierfarbe L. Поверхні, уражені пліснявою, необхідно покрити засобом від плісняви SÜDWEST Schimmel-Fresser. На поверхні, схильні до утворення плісняви, рекомендуюмо наносити фунгіцидний засіб SÜDWEST

FungiStop (слід звернути увагу на технічні інструкції).

НАНЕСЕННЯ:

Наносити пензлем, валиком або методом безповітряного розпилення. Залежно від потреби наносити в один або два шари. Залежно від вбираючої здатності основи перший шар можна розбавити водою максимум на 3%. За необхідності наступний шар також може розводитися максимум на 3% водою.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕННІ:

При нанесенні та висиханні температура повітря та об'єкта повинна бути не нижчою +5°C.

БЕЗПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ:

Діаметр отвору сопла: 0,018" – 0,026"
Тиск всередині розпилювача: 150 – 180 бар
Кут розпилу: 50°
Розведення водою: максимум 3%
При використанні методу розпилення також дотримуйтесь рекомендацій виробника пристрою.

ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ**ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:**

Можливе нанесення фарби з іншими кольорами-концентратами та тонувальними барвниками. Кількість тонувальних концентратів не повинна перевищувати 1%. При додаванні пігмент-концентратів слід додавати меншу кількість розчинників та пластифікаторів. При покритті та обробці ущільнювачів, таких як акрилатні герметики, що мають більш високу еластичність, на пофарбованій поверхні можуть утворюватися тріщини. Крім цього, ступінь блиску при нанесенні на поверхні з герметик-ущільнювачами, через складові цих герметиків, може суттєво відрізнятися.

Директива 2004/42/EG:
SÜDWEST DekoStar не перевищує максимального значення ЛОС продукції категорії а (30 г/л), а тому вважається сумісним згідно ЛОС.

СКЛАД:
Полімерна дисперсія, діоксид титану, силікатні наповнювачі, мінеральні наповнювачі, вода, згущувачі, диспергуючі агенти, піногасники, зволожувачі, консервант на основі ВІТ/ЗРТ.

КОД ПРОДУКТУ: BSW20

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:

Під час процесу нанесення та висихання фарб і лаків слід подбати про належну вентиляцію. Тримати останочину від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин.

Уникати контакту з очима та шкірою. При шліфуванні не вдихати пил. Берегти від дітей. Уникати потрапляння нерозведеного засобу, а особливо у великий кількості у ґрунтові води, водоїми чи каналізаційні системи.

Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати щільно закриту упаковку у прохолодному місці, не допускаючи замерзання.

УТИЛІЗАЦІЯ:

Віддавати на утилізацію лише порожню від залишків засобу тару. Утилізацію слід проводити, дотримуючись відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:

Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, або продукції компанії, що не вказана в даній технічній інструкції радо нададуть наші працівники. За детальнішою інформацією просимо звертатися до нашої технічної служби підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ми прагнемо бути максимально точними. Однак тут може бути надана лише загальна інформація, що заснована на нашому досвіді, розробках і дослідженнях, яка, очевидно, не може враховувати індивідуальні умови проекту (основи, погодні та інші умови). Тому виконавець зобов'язаний ознайомитися з поточним

станом справ і діяти під власну відповідальність. Наші співробітники будуть раді надати конкретні поради. Ми не неємо жодної відповідальності за поєднання з іншими продуктами. Однак, інформація, надана тут, не є обов'язковою інформацією або зобов'язанням. Крім того, ця брошюра втрачає чинність у разі припинення її випуску або публікації наступної редакції, про що ви можете дізнатися в будь-який час на нашому веб-сайті: www.sudwest.com.ua.

СТАНОМ НА: ВЕРЕСЕНЬ 2022 РОКУ