

# Технічні інструкції

## ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА

### SÜDWEST EuroClassic

30013



#### Застосування:

Протестована на вміст шкідливих речовин, стійка до стирання матова одношарова емульсійна фарба для високоякісного покриття поверхні стін з нормальним навантаженням всередині приміщень.

**Колір:** 9110 білий, 9377 античний білий (лише 12.5 л)

**All-Color-Тонування:** у всі кольори

**Ємність/розмір тари:** 1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л, 12.5 л.

**Розхід:** 150 мл/м<sup>2</sup> в один шар  
Залежно від вбираючої здатності та рівності основи витрати можуть відрізнятися.

**Паропроникність (sd-показник):**  
< 0,05 м (клас V1 високий) згідно EN ISO 7783-2.

#### Технічні дані відповідно до DIN EN 13300:

- 1. Стійкість до вологого стирання:** клас 3;
- 2. Ступінь блиску:** матова;
- 3. Укривистість:** клас 1 на 6,5 м<sup>2</sup>/л;
- 4. Максимальна величина зерна:** дрібне (< 100 мкм);
- 5. Густина:** приблизно 1,4—1,5 г/см<sup>3</sup>.

#### Застосування:

##### Загальні правила:

Підготовка поверхні та виконання малярних робіт повинні відповідати сучасним технічним вимогам. Всі покриття та підготовчі роботи повинні відповідати вимогам до відповідного об'єкту. Просимо звернути увагу на актуальні інструкції Федеральної асоціації захисту кольору та матеріальних цінностей, див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 18363, абзац 3 «Фарбувальні та лакувальні роботи».

Подальша обробка нанесеного покриття: видалення шарів фарби шляхом шліфування, зварювання, випалювання, тощо, може спричинити виникнення небезпечного пилу або шкідливих випарів. Роботи слід проводити лише в добре провітрюваних місцях. Використовувати за необхідності відповідні засоби для захисту органів дихання (респіратори).

Основа повинна бути чистою, сухою, стабільною та не містити розділяючих речовин. Нестабільні поверхні повинні перевірятися на їх несучу здатність та придатність до подальших покриттів. При необхідності зробіть пробне нанесення продукту та протестуйте поверхню на сумісність.

#### Підготовка поверхні:

На поверхні зі звичайним рівнем поглинання можна одразу наносити фарбу (наприклад, акрилові шпаклівки).

Поверхні з високим рівнем поглинання (наприклад, гіпсові шпаклівки) слід обробляти ґрунтовкою для внутрішнього використання SÜDWEST InnenGrund, а у складних випадках ґрунтовкою глибокого проникнення SÜDWEST TiefenGrund LH.

Для вирівнювання поглинаючої здатності на ділянках, чутливих до падіння сонячного світла, використовуйте SÜDWEST GrundierFarbe, затоновану в колір фінішного покриття.

На поверхні, забруднені нікотинном, плямами від води, кіптявою, жиром, оліями чи іншими речовинами, рекомендуємо наносити ізоляційну фарбу SÜDWEST Isolierfarbe W чи SÜDWEST Isolierfarbe L. Поверхні, уражені пліснявою, необхідно покрити засобом від плісняви SÜDWEST Schimmel-Fresser. На поверхні, схильні до утворення плісняви, рекомендуємо наносити фунгіцидний засіб SÜDWEST FungiStop (слід звернути увагу на технічні інструкції).

#### Нанесення:

Наносити пензлем, валиком або розпилювачем. Залежно від потреби наносити в один або два шари. Залежно від вбираючої здатності основи перший шар можна розбавити водою максимум на 3%. За необхідності наступний шар також може розводитися максимум на 3% водою. При нанесенні методом розпилення слід підібрати діаметр отвору і тиск відповідно до вказівок виробника обладнання.

#### Температура при нанесенні:

При нанесенні та висиханні температура повітря та об'єкта повинна бути не нижчою +5°C.

#### Особливі вказівки щодо використання:

Можливе нанесення фарби з іншими кольорами-концентрами та тонувальними барвниками. Кількість тонувальних концентратів не повинна перевищувати 1%. При додаванні пігмент-концентратів слід додавати меншу кількість розчинників та пластифікаторів. При покритті та обробці ущільнювачів, таких як акрилатні герметики, що мають більш високу еластичність, на пофарбованій поверхні можуть утворюва-

Інформація, що міститься в цьому додатку є описом матеріалів. Вона містить загальну інформацію на основі нашого досвіду і практики, а не розглядає якийсь один окремий випадок. Матеріали, які рекомендовані не можуть бути замінені іншими. При потребі скористайтеся нашою технічною підтримкою. З появою нових технічних інструкцій, попередні технічні інструкції втрачають свою актуальність.

**SÜDWEST**  
ЛАКИ · ФАРБИ · ШТУКАТУРКИ

# SÜDWEST EuroClassic

тись тріщини. Крім цього, ступінь блиску при нанесенні на поверхні з герметик-ущільнювачами, через складові цих герметиків, може суттєво відрізнятись.

## Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):

SÜDWEST EuroClassic не перевищує максимального значення ЛОС продукції категорії а (30 г/л), а тому вважається сумісним згідно ЛОС.

## Склад:

Полімерна дисперсія, діоксид титану, мінеральні наповнювачі, силікатні наповнювачі, вода, диспергуючі агенти, згущувачі, піногасники, зволожувачі, консервант на основі ВІТ/ЗРТ.

**Код продукту:** BSW20

## Загальні рекомендації з техніки безпеки:

Під час процесу нанесення та висихання фарб і лаків слід подбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин.

Уникати контакту з очима та шкірою. При шліфуванні не вдихати пил. Берегти від дітей. Уникати потрапляння нерозведеного засобу, а особливо у великій кількості у ґрунтові води, водойми чи каналізаційні системи.

Додаткова інформація з техніки безпеки на [www.sudwest.de](http://www.sudwest.de)

## Зберігання:

Зберігати щільно закриту упаковку у прохолодному місці, не допускаючи замерзання.

## Утилізація:

Віддавати на утилізацію лише порожню від залишків засобу тару. Утилізацію слід проводити, дотримуючись відповідних законодавчих норм.

## Технічна консультація:

Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, або продукції компанії, що не вказана в даній технічній інструкції радо нададуть наші працівники. За детальнішою інформацією просимо звертатися до нашої технічної служби підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

Станом на: вересень 2020 року