



ТЕХНІЧНІ ІНСТРУКЦІЇ

30920 PALADUR® HOCHGLÄNZEND

ЗАСТОСУВАННЯ:

Зносостійкий, універсальний, поліуретановий лак для обробки усіх видів дерев'яних поверхонь всередині та в захищених місцях зовні приміщені.

SÜDWEST PALADUR® hochglänzend можна наносити на попередньо покриті декоративними лазурами поверхні (як захисний шар). Завдяки високій механічній міцності продукт можна використовувати для покриття меблів.

Покриття стійке до забруднень, легко очищається, зберігаючи свої властивості та чудовий зовнішній вигляд поверхні.

ВЛАСТИВОСТІ:

- висока зносостійкість та міцність;
- надає поверхні чудовий зовнішній вигляд;
- наноситься різними способами;
- легко очищається від бруду;
- після висихання поверхні не прилипають одна до одної;
- без ароматичних речовин (VdL-RL-01).

КОЛІР: 0901 прозорий

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 375 мл, 750 мл, 2,5 л

РОЗХІД: 80—100 мл/м²

СТУПІНЬ БЛІСКУ: глянцевий (прибл. 85—95 GU при 20°)

ЗАСТОСУВАННЯ:**ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА:**

При підготовці поверхонь та здійсненні фарбувальних робіт необхідно застосовувати відповідні технічні засоби. Покриття та підготовчі роботи завжди слід виконувати відповідно до вимог певного об'єкту. Просимо звернути увагу на актуальні інструкції Федеральної асоціації захисту колору та матеріальних цінностей, див. вимоги щодо покриття, пункт С, стандарт DIN 18363, абзац 3 «Фарбувальні та лакувальні роботи».

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби методом шліфування, застосовуючи електрофен чи обпалювання, а також інші методи видалення, призводять до виникнення шкідливого пилу та шкідливих випарів. Роботи проводяться лише на добре провітрюваних об'єктах. При потребі, слід використовувати відповідні засоби захисту органів дихання.

Усі фарбувальні поверхні повинні бути чистими, сухими, не містити на собі інших речовин. На невизначених поверхнях має здійснюватися пробне нанесення. При необхідності пробні поверхні тестиють на адгезію за допомогою методу решітчастих надрізів чи методом відриву. Перед покриттям поверхонь лазур'ю здійснюється попереднє шліфування поверхонь. Для міцності покриття між окремими шарами має відбуватися проміжне шліфування.

Посірілі та знищенні негодою поверхні слід відшліфувати. Старе покриття з поганою адгезією необхідно очистити та відшліфувати. Гострі краї поверхонь рекомендовано відшліфувати та заокруглити. На горизонтальних поверхнях подбайте про дренажну систему для відведення води.

Вологість деревини не повинна перевищувати рекомендовані норми: для деревини листяних порід не більше 12%, а для хвойних — не більше 15%. Що сухіша поверхня, то більша глибина проникнення, та, відповідно покращуються захисні функції покриття і збільшується термін його дії.

Тропічні породи деревини, які містять в собі речовини, що сповільнюють висихання, слід попередньо промити нітророзчинниками та провести пробне нанесення.

При зовнішньому використанні рекомендовано попередньо обробити деревину Holz-Imprägnier-Grund. Дотримуйтесь технічного паспорта, DIN 68800, пункт 3 та листка BFS 18.

НАНЕСЕННЯ:

Наносити пензликом, валиком або методом розпилення.

Не наносити при температурі повітря та об'єкта нанесення нижче +5°C.

НАНЕСЕННЯ МЕТОДОМ РОЗПИЛЕННЯ:

Наприклад, моделі SATA jet 3000RP/ SATAjet RP

- сопло: 2,0/2,5 мм
- тиск: 1,5 – 2,0 бар

При нанесенні методом розпилення слід підібрати діаметр отвору і тиск відповідно до вказівок виробника обладнання.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ:

Для одержання більш міцного покриття для ґрунтувального шару доцільно використовувати SÜDWEST PALADUR® hochglänzend, навіть якщо для фінішного шару використовується SÜDWEST PALADUR® seidenmatt. На поверхнях із сильним рівнем поглинання можна використовувати розбавлений на 5% розчинником продукт.

Після висихання, перед нанесенням наступного шару, для більш кращого ефекту лакового покриття, рекомендуємо додатково легко відшліфувати поверхню (шліф-матеріалом з мінімальним зерном) та стерти пил. Це дозволить отримати максимально гладку поверхню.

НОВА ДЕРЕВИНА ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ:

Нанести 2-3 шари нерозбавленого продукту.

ПОПЕРДНЬО ПОКРИТІ ПОВЕРХНІ:

Нанести 1-2 шари нерозбавленого продукту.

ДЕРЕВИНА ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ:

Поверхні із сильним рівнем поглинання потребують попереднього ґрунтування SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH.

SÜDWEST PALADUR® hochglänzend є атмосферостійким, проте не захищає по-криту лише прозорим шаром деревину від впливу ультрафіолетового випромінювання. В цьому випадку рекомендовано для захисту використовувати лак для фінішного покриття деревини, попередньо покритої затонованою декоративною лазурю.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ:

За потреби інструмент промивають розчинником.

ВИСИХАННЯ:

При температурі +20°C, 60% відносній вологості повітря та товщині мокрого шару 100 µm):

- від пилу (випаровування розчинника): 4 години;
- повторне нанесення: 12 годин;
- експлуатаційні навантаження: 6–8 тижнів.

При більш низькій температурі, високій вологості та більшій товщині лаку час висихання відповідно збільшується.

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ:

Продукт нанесений на деревину зовні приміщень не захищає її від посіріння. Для цього як перший шар використовуйте затоновану в певний колір декоративну лазур.

Оскільки з часом покриття жовтіє, не наносьте лак на білі пофарбовані поверхні.

Продукти на основі розчинника мають характерний запах, який не зникає навіть після висихання продукту. З часом він вивітрюється. Тому для великих площ та громадських приміщень рекомендовано використовувати продукти на водній основі.

Директива 2004/42/EG:

SÜDWEST PALADUR® hochglänzend не перевищує максимального значення ЛОС продукції категорії I (500 g/l), а тому вважається сумісним згідно ЛОС.

СКЛАД:

Алкідні смоли, аліфатичні вуглеводні, сикативи, піногасники, антиоксиданти.

КОД: BSL40

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід подбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. При шліфуванні не вдихати пил. Використовуйте лише у добре провітрюваних приміщеннях. Не їжте, не пийте, не паліть поруч та не вдихайте випарів під час нанесення. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускайте потрапляння в каналізацію або стічні води. Забруднюючи річки, озера чи каналізацію, повідомте про це потрібні органи відповідно до місцевих законів.

Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ:

Не допускати промерзання тари. Берегти від прямих сонячних променів. Берегти від вогню. Відкриті упаковки герметично закрити.

УТИЛІЗАЦІЯ:

Віддавати на утилізацію лише порожню від залишків засобу тару. Утилізацію слід проводити, дотримуючись відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:

Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, або продукції компанії, що не вказана в даній технічній інструкції радо нададуть наші працівники. За детальнішою інформацією просимо звертатися до нашої технічної служби підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ми прагнемо бути максимально точними. Однак тут може бути надана лише загальна інформація, що заснована на нашому досвіді, розробках і дослідженнях, яка, очевидно, не може враховувати індивідуальні умови проекту (основні, погодні та інші умови). Тому виконавець зобов'язаний ознайомитися з поточним станом справ і діяти під власну відповідальність. Наші співробітники будуть раді надати конкретні поради. Ми не несемо жодної відповідальності за поєднання з іншими продуктами. Однак, інформація, надана тут, не є обов'язковою інформацією або зобов'язанням. Крім того, ця брошура втрачає чинність у разі припинення її випуску або публікації наступної редакції, про що ви можете дізнатися в будь-який час на нашому веб-сайті: www.sudwest.com.ua.

СТАНОМ НА: ЖОВТЕНЬ 2023 РОКУ